




## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. M24-15/2018-1

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: I kategorijas silikāta bloki ARKO M-24.
2. Paredzētais lietojums: neaizsargātu virsmu (U) rūpniecisku būvju un daudzstāvu dzīvojamu namu ārējo un iekšējo sienu mūrēšanai ar plānkārtas mūrjavas šuvi.
3. Ražotājs: AB "Silikatas", Savanorių pr. 124, LT-03153, Viļņa, www.silikatas.lt, info@silikatas.lt, tālr. +370 5 2311850.
4. Eksploatācijas īpašību noturības vērtējuma un pārbaudes sistēma: 2+
5. Saskaņotais standarts: LST EN 771-2:2011+A1:2015 "Mūra konstrukciju tehniskās prasības. 2.daļa. Silikāta mūra konstrukcijas".
6. Notificētā institūcija: VĮ "Statybos produkcijos sertifikavimo centras", Linkmenų iela 28, Viļņa, id. Nr. 1397.

### 7. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

| Būtiskie raksturlielumi  | Mērvienība                             | Eksploatācijas īpašības   | Klase (grupa) |
|--|--|---|---------------|
| Izmēri: garums, platums, augstums  | mm                                     | 340 x 240 x 198   |               |
| Izmēru precizitātes kategorija   | mm                                     | ±2 x ±2 x ±1  | T2            |
| Konfigurācijas grupa atbilstoši Eirokodeksam 6<br>Izstrādājums attēlots, pagriezts ar liekamo virsmu<br>uz augšu   |  |  | 1             |
| Spiedes stiprība:<br>Vidēja<br>Normalizētā   | N/mm <sup>2</sup><br>N/mm <sup>2</sup> | ⊥ liekamajai virsmai, vesels izstrādājums<br>≥17,1<br>≥15,0                         | 15            |
| Sasaistīšanas izturība atbilstoši LST EN 998-2 (C pielikums)   | N/mm <sup>2</sup>                      | 0,3   |               |
| Ugunsizturība  |  |   | A1            |
| Ūdensuzsūce  | %                                      | ≤18   |               |
| Ūdens tvaika caurlaidības koeficients μ atbilstoši LST EN 1745 (A pielikums)   |  | 5/10  |               |
| Gaisa skaņas izolācija:<br>Šķietamais (bruto) blīvums sausā stāvoklī<br>Dobumu tilpums no kopējā izstrādājuma tilpuma<br>Summārais ārējo un iekšējo virsmu minimālais<br>biezums:<br>Garenisko no izstrādājuma garuma<br>Šķērsenisko no izstrādājuma platuma | kg/m <sup>3</sup><br>%                 | 1310-1500<br>23   |               |
|  | %                                      | 33  |               |
|  | %                                      | 51  |               |
| Ekvivalentais siltuma caurlaidības koeficients λ <sub>10,dry</sub> atbilstoši LST EN 1745 (B pielikums)  | W/mK                                   | 0,68  |               |
| Salizturības kategorija  | Cikli                                  | ≥ 50  | F2            |
| Bīstamie materiāli   |  | Nav   |               |

Norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst visām deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija sastādīta saskaņā ar Regulu (ES) Nr.305/2011, par tās saturu ir atbildīgs tikai tajā norādītais ražotājs.

Parakstītājs (ražotājs, tā vārdā):

Vītauts Česnauskas [Vytautas Česnauskas]

AB "Silikatas" ģenerāldirektors

Viļņa, 02.05.2018.

